

Zaprawa do wypełniania pustych przestrzeni, kawern w murach ceglanych oraz kamiennych. Zaprawa klasy M 5.

Właściwości:

- mineralna
- spoiwo: wapno trasowe Tubag
- dobra penetracja porowatych przestrzeni
- bezskurczowa
- dobra przyczepność
- uziarnienie: 0-0, 0-1, 0-2 mm
- wytrzymałość na ściskanie: ok. 5 N/mm²



Zastosowanie:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do wypełniania pustych przestrzeni, rys, szczelin, otworów w starych murach oraz sklepieniach metodą iniekcji
- do wzmacniania murów kamiennych oraz ceglanych
- do iniekcji rys i spękań w murach

Jakość i niezawodność:

- spoiwo: wapno trasowe wg EN 459
- dodatek wyselekcjonowanego kruszywa EN 13139

Przygotowanie podłoża:

Podłoże należy odpowiednio przygotować. Iniekcja odbywa się poprzez nawiercone wcześniej otwory w murze. Średnica otworów, rozstawy pomiędzy otworami jak również ich głębokości powinny być dostosowane do konkretnej sytuacji na placu budowy. Powierzchnie należy starannie zwilżyć. Zwilżenie musi nastąpić w odpowiednim czasie, najlepiej dzień przed iniekcją. Podłoże nie zwilżone odbiera od płynnej zaprawy wodę zarobową, co utrudnia aplikację, obniża przyczepność jak również obniża wytrzymałość końcową.

Aplikacja:

Zaprawę iniekcyjną **TKV-p** należy rozmieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Zużycie wody ok. 0,5 l/kg zaprawy. Do aplikacji zaprawy można użyć pompy ślimakowej lub tłokowej. Konsystencja robocza zależy od ilości dodanej wody zarobowej. Zaleca się wlewanie zaprawy za pomocą przygotowanej specjalnie do tego celu, rury montowanej w ścianie. Świeżą zaprawę chronić przed nagłym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz, intensywne nasłonecznienie. Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5 °C oraz wyższej niż +30 °C.

Zużycie:

ok. 1,5 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Profesjonalny system:

NHL-M - Historyczna zaprawa murarska
NHL-F - Historyczna zaprawa do fugowania
NHL-P - Tynk historyczny
NHL-FP - Historyczna szpachla wapienna
NHL-NS - Szlam do kamienia
TKV-p - Zaprawa do wypełnień

Temperatura stosowania:

od +5 °C do +30 °C.

Czyszczenie narzędzi:

Myć wodą.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

Opakowanie:

W zależności od uziarnienia:
0 mm – worek 35 kg
0-1 mm – worek 28 kg
0-2 mm – worek 29 kg

Bezpieczeństwo:

Produkt ten zawiera wodorotlenek wapniowy. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Uwaga:

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 5 N/mm ²
Uziarnienie:	0-0 mm 0-1 mm 0-2 mm
Czas zużycia:	ok. 1 godz.
Temperatura użycia:	+5 °C do + 30 °C
Zużycie wody:	ok. 0,5 l/kg zaprawy
Zużycie:	ok. 1,5 kg/dm ³ przestrzeni do wypełnienia
Magazynowanie:	w suchym miejscu na paletach, 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowanie:	w zależności od uziarnienia
Kolor:	szary

Stan: marzec 2020

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl